



## Герметик битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ БП-Г-ДШ № 43

ТУ 5772-058-72746455-2011

Является однокомпонентным материалом горячего применения и состоит из нефтяного битума, модифицированного полимерами и технологическими добавками



### Описание продукции:

Битумно-полимерный герметик ТЕХНОНИКОЛЬ БП-Г-ДШ № 43 является однокомпонентным материалом горячего применения и состоит из нефтяного битума, модифицированного полимерами и технологическими добавками.

Обладает широким диапазоном рабочих температур, высокой эластичностью, отсутствием усадки и небольшим временем отверждения.

### Область применения:

- герметизация деформационных швов бетонных и асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог;
- санация трещин бетонных и асфальтобетонных покрытий аэродромов и автомобильных дорог.

Расход материала зависит от типа выполняемых работ и размера шва.

### Основные физико-механические характеристики:

| Наименование показателя                  | Ед. изм. | Критерий | Нормы по ТУ | Метод испытания |
|------------------------------------------|----------|----------|-------------|-----------------|
| Температура размягчения (КиШ)            | °С       | не менее | 90          | ГОСТ 11506-73   |
| Гибкость на стержне Ø 20 мм              | °С       | не более | -25         | ГОСТ 30740-2000 |
| Условная прочность                       | МПа      | не менее | 0,2         | ГОСТ 26589-94   |
| Относительное удлинение в момент разрыва | %        | не менее | 100         | -               |
| Водопоглощение                           | %        | не более | 0,5         | -               |
| Прочность сцепления:                     |          |          |             |                 |
| с бетоном                                | МПа      | не менее | 0,2         | -               |
| с металлом                               |          |          | 0,1         |                 |

### Производство работ:

Согласно СП 78.13330.2012.

Диапазон температур применения от минус 20 до плюс 40 °С.

Не применять вблизи источников открытого огня. Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадания на кожу и в глаза.

### Хранение:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от минус 20 до плюс 30 °С. Гарантийный срок хранения — 18 месяцев.

### Транспортировка:

Мастику транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в один ряд по высоте в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Мастика должна транспортироваться при соблюдении правил транспортирования легковоспламеняющихся материалов.

### Сведения об упаковке:

Силиконизированные коробки 14 кг.